Carbasol CHN

Descripción

Engrasante moderno a base de aceites sintéticos de nueva concepción, que confiere blandura extra y tacto suave. Estable a los electrolitos.

Especificaciones

Aspecto	Líquido color ámbar
Solubilidad	Soluble en agua a 60 – 70°C.
pH (1:10)	Aprox. 7,5 – 8,5.
Carga	Aniónica.
Composición	Esteres sulfonados.

Propiedades

Excelente capacidad de lubricación de las fibras, con apreciable efecto ablandante, asegurando también firmeza de flor y a la vez tacto agradable. **CARBASOL CHN** es un novedoso producto que ofrece una rentable relación entre rendimiento y precio.
No aclara las tinturas y a la vez mejora la uniformidad de la misma.

Modo de empleo

La dosificación del producto y sus combinaciones, depende del efecto de ablandado requerido, el grado, tipo de neutralización y recurticion elegido, para cada caso.
Ejemplos expresados en % de **CARBASOL CHN** sobre peso de wet-blue rebajado:

1. Vestimenta de oveja y guantería:

- Recurtido al cromo	1 - 2 %	**CARBASOL CHN**
- Neutralización	1 - 2 %	**CARBASOL CHN**
- Engrase principal	10 -14 %	**CARBASOL CHN**
	2 - 4 %	**ALKANOL MLN**

2. Calzado firme 1,2-1,4:

- Engrase principal	6- 8 %	**CARBASOL CHN**
	2- 4 %	**ESTEROL ELN**

3. Vestimenta y tapicería sobre wet-blue bovino:

- Engrase principal	10- 12 %	**CARBASOL CHN**
	4- 6 %	**ESTEROL ELN**
	1- 2 %	**LEXOIL INC-N**

Preparación de la emulsión

Sobre 1 parte de **CARBASOL CHN** agregar lentamente 2 partes de agua a 50-60°C., agitar intensamente hasta lograr una buena emulsión, diluir con 2 partes mas de agua caliente, luego agregarlo al bombo.

Envases y almacenaje

Tambores plásticos de 120 Kg., 200 Kg. o cisternas de 1000 Kg neto.
La temperatura óptima de almacenaje es entre 20 y 30°C. Debajo de 10°C el producto puede solidificase, pero con un calentamiento suave vuelve a tener todas sus propiedades originales.

Marzo 2009

Toda la información dada es correcta y se ofrece solo como orientación sin compromiso, pues su empleo está fuera de nuestro control. El usuario deberá asegurarse que la misma sea apropiada para el uso que hará de ella, cumpliendo bajo su responsabilidad con leyes y disposiciones vigentes